

コンクリガード・チェッカー™ CGC-01

特許出願中

浸透性コンクリート保護材の施工管理を目的としたチェッカーです。

本製品は独立行政法人 土木研究所 資料第4186号 付属資料-3

『浸透性コンクリート保護材の塗布判別方法(案)』に準拠しております。

土木研究所資料第4186号 付属資料-3における付属図解-1で写真の測定器は、浸透性コンクリート保護材研究会のご依頼により提供した特別仕様品で、実際の製品とは異なります。



使用方法

- チェッカーの電源を入れる
- 測定箇所を水で濡らし、放置する
- ウェス等で表面の水を拭き取り、放置する
- プローブを押し当てて測定(判定)する
- 終了後チェッカーの電源を切る

(約15分後にオートパワーオフします)

◎詳細は土木研究所のホームページをご参照下さい。

◆仕様

測定方式	直流電気抵抗式
表示方式	LCD表示、ホールド機能付き
プローブ	小型押し当て式ゴム電極
電源	単4アルカリ乾電池(1.5V)×4本、オートパワーオフ機能付き
寸法重量(本体)	80(W)×35(H)×150(D)mm、約170g
使用温度	0~40℃(結露しないこと)
付属品	ネクストラップ、収納バッグ
オプション	CGCチェッカー

◆対象となる材料と基材：

シラン系、シラン・シロキサン系、シロキサン系、シラン・ふっ素系の浸透性コンクリート保護材を塗布したコンクリート面

株式会社サンコウ電子研究所

東京営業所：〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-6-4 TEL. 03-3254-5031 FAX. 03-3254-5038
 大阪営業所：〒530-0046 大阪市北区菅原町 2-3 TEL. 06-6362-7805 FAX. 06-6365-7381
 名古屋営業所：〒462-0847 名古屋市北区金城 3-11-27 TEL. 052-915-2650 FAX. 052-915-7238
 福岡営業所：〒812-0023 福岡市博多区奈良屋町 11-11 TEL. 092-282-6801 FAX. 092-282-6803
 営業統括部：〒101-0047 東京都千代田区内神田 2-6-4 TEL. 03-3254-5033 FAX. 03-3254-5055
 本社：〒213-0026 川崎市高津区久末 1677 TEL. 044-751-7121 FAX. 044-755-3212

URL <http://www.sanko-denshi.co.jp>

E-mail info@sanko-denshi.co.jp